

Технический паспорт и руководство к товару

SGR1P

Электролитический обезжиривающий порошок для гальванического процесса, 1 кг

Координаты цвета



Вид товара

Форма	Жидкость
Цвет материала	Белый порошок
Срок хранения	2 года
Формат	Концентрированный
Химический тип	Щелочная
Объем	1 кг

Эксплуатационные данные

	Диапазон	Оптимальное значение
Напряжение (V)	4 - 8	6
Рабочая температура (°C)	20 - 40	25
Время экспозиции (сек)	30 - 120	60

Концентрация металла

Данные по осаждению

Металл	Диапазон (г/л)	Оптимальный показатель (г/л)
--------	----------------	------------------------------

Приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

SGR1P используется с концентрацией 80г на литр раствора. Наполните наполовину емкость предпочтительно деминерализованной или водопроводной водой, засыпьте необходимое количество SGR1P, при этом перемешивая раствор. Как только он растворится, доведите раствор для финального объема.

Пример: подготовка 10л раствора:

1. Налейте 5л воды в емкость
2. Помешивая, засыпьте 80г SGR1P
3. Как только порошок растворится, доведите раствор до финального объема, добавив 5л воды.

Концентрация: 50 - 100 г/л (диапазон); 80 г/л (оптимальный показатель)

Технический паспорт и руководство к товару**SGR1P****Электролитический обезжиривающий порошок для гальванического процесса, 1 кг****Дополнительные Советы****СРОК ДЕЙСТВИЯ РАСТВОРА**

Снижение эффективности обезжиривающего раствора, сделанного с использованием SGR1P, напрямую зависит от количества обрабатываемого материала и степени загрязнения в растворе. Заранее невозможно определить срок действия раствора. После использования отработанный раствор следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством.